

## Super Heavy Cut Compound 300 GREEN LINE - High Performance Compound -

### Produktbeschreibung

Menzerna Super Heavy Cut Compound 300 (SHCC 300) GREEN LINE ist eine VOC-freie\* Hochleistungspolitur mit hoher Schleifwirkung und neuester Technologie. SHCC 300 GREEN LINE beseitigt Schleifspuren der Körnung P1200 und verzichtet hierbei auf aggressive Lösemittel.

\* VOC-frei steht für frei von flüchtigen organischen Verbindungen nach DIN EN ISO 11890-2. Die Menzerna GREEN LINE Produkte schützen die Gesundheit, schonen die Umwelt und sind frei von Gefahrensymbolen.

<b>Allgemeine Hinweise:</b>		<b>Chemische Hinweise:</b>		
Produktgruppe:	Heavy, Medium Cut	Dichte:	1,3 kg/l	
Kategorie:	Premium	Viskosität:	9-14 Pas	
Cut	10	<b>Technische Hinweise:</b>		
Gloss:	6	Max. Schlifffentfernung:	P1200 mit Lammfell Pad P1500 mit Pad	
Anwendung:	Detailing/ Lackiererei	Verwenden mit:	Lammfell Pad Heavy Cut Foam Pad	
Lagerung:	5- 30°C, Frost und direkte Sonne vermeiden	Drehzahlempfehlung für harten Lack:	Rotativ: 800-1500 U/min Exzentrisch: niedriger Drehzahlbereich	
Farbe:	Weiß	Druckempfehlung auf Poliermaschine:	Mit viel Druck arbeiten	
Gebinde:	250 ml: 22201.281.001 1 L: 22201.261.001 1 Kg: 22201.260.001			

### Anwendungsempfehlung

1. Vor dem Polieren: Oberfläche gründlich reinigen.
2. Vor Gebrauch Flasche schütteln und folgende Produktmenge auf das Polierpad auftragen.  
Empfehlung bei einer 40cm x 40cm großen Fläche:  
Pad mit Durchmesser 95mm: 3-4 erbsengroße Tropfen  
Pad mit Durchmesser 150mm: 5 erbsengroße Tropfen  
Pad mit Durchmesser 180mm: 6-7 erbsengroße Tropfen
3. Bei starken Gebrauchsspuren Menzerna Heavy Cut Foam Pad oder Menzerna Lammfell verwenden. Bei einer rotativen Poliermaschine das Menzerna Standard Lammfell Pad und bei einer exzentrischen Poliermaschine das Menzerna Orbital Wool Pad verwenden.
4. Verwenden Sie eine rotative oder exzentrische Poliermaschine und arbeiten Sie im Kreuzgang. Während des Polierens starken, gleichmäßigen Druck ausüben und mit gleichbleibender niedriger Drehzahl das Produkt ausfahren.
5. Die Politur erscheint am Anfang leicht milchig und sollte so lange ausgearbeitet werden, bis nur noch ein leicht durchsichtiger bzw. öliger Film zu sehen ist.
6. Nach dem Polieren Politurrückstände mit Premium Mikrofaser Tuch entfernen.

#### Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

#### So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG  
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim  
Tel.: +49-7222-9157-0  
office@menzerna.com

Hier geht's zum  
Produktvideo:



7. Schleif- und Gebrauchsspuren sind nun beseitigt. Für eine perfekt glänzende Oberfläche wenden Sie nun ein Menzerna Finish an, um entstandene Hologramme zu beseitigen.

## Menzerna System

	1. Heavy Cut	2. Medium Cut	3. Finish	4. Protection
Standard- Produkte	HCC1000	MCP2500	FF3000	Power Lock Ultimate
Alternative- Produkte	HCC1100	MCP2400	SF3500	Liquid Carnauba
		MCP2200	SFP3800	Sealing Wax
Premium- Produkte	SHCC300/ <b>SHCC300 GREEN LINE</b>		Power Protect Ultra 2in1	
	HCC400/ HCC400 GREEN LINE			
Premium Pads	One-Step Polish 3in1			
	Wool/ Heavy Cut Pad	Medium Cut Foam Pad	Soft Cut Foam Pad	Wax Foam Pad

### Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

### So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG  
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim  
Tel.: +49-7222-9157-0  
office@menzerna.com